

## JIS規格表

下記表の引張強さ以外にも、様々な硬さに対応できます。

種類及び調質記号	WPA	WPB
	SUS302 SUS304 SUS316 SUS316L	SUS302 SUS304
線径 (mm)	引張強さ (kgf/mm <sup>2</sup> )	引張強さ (kgf/mm <sup>2</sup> )
0.08	165～190	220～245
0.09	165～190	220～245
0.1	165～190	220～245
0.12	165～190	220～245
0.14	165～190	220～245
0.16	165～190	220～245
0.18	165～190	220～245
0.2	165～190	220～245
0.23	160～185	210～235
0.26	160～185	210～235
0.29	160～185	210～235
0.32	160～185	210～235
0.35	160～185	210～235
0.4	160～185	210～235
0.45	160～185	200～225
0.5	160～185	200～225
0.55	160～185	200～225
0.6	160～185	200～225
0.65	160～185	200～225
0.7	160～185	200～225
0.8	150～175	190～215